

# Profilor

BODENBELAG

<b>Produkt</b>	<b>Landhausdielen 3-Schicht</b>
Product	Wooden flooring 3-layer
<b>Holzart</b>	<b>Eiche europäisch</b>
species	European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b>	<b>Quercus robur</b>
Botanic name	Quercus robur
<b>Europäische Kennz. gem. DIN 13556</b>	<b>QCXE</b>
European mark according DIN	QCXE
<b>Stärke</b>	<b>15 mm</b>
thickness	15 mm
<b>Breite</b>	<b>190 mm</b>
width	190 mm
<b>Länge</b>	<b>1900 mm (1-2 Lagen gestoßen)</b>
length	1900 mm (1-2 layer short length)
<b>Aufbau</b>	<b>Decklage/Nutzschicht ca. 3 mm Eiche / Mittellage ca. 10 mm Pappel / Gegenzug ca. 2 mm Pappel</b>
Composition	Approx 3 mm oak / 9 mm poplar / 2 mm poplar
<b>Oberflächenveredelung</b>	<b>Hangehobelt   Naturbelassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert   gebeizt   gelaugt   gekälkt</b>
surface finish	Handscrapped   unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered   pre colored   leached   whitewashed
<b>Verbindung</b>	<b>Nut und Feder</b>
profile	Tongue & groove
<b>Kanten</b>	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b>
edges	micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>	<b>10 kg</b>
weight per sqm	10 kg.
<b>Holzfeuchte</b>	<b>Ca. 9%</b>
wood moisture	Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	<b>~ 0,100 m<sup>2</sup> KW</b>
thermal resistance	~ 0,100 sqm KW
<b>Produktionsnorm</b>	<b>analog DIN EN 13489</b>
norm of production	analogue DIN EN 13489
<b>Brandschutzklasse</b>	<b>Dfl-S1</b>
fire class	Dfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b>	<b>E1</b>
class of formaldehyde	
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b>	<b>&lt; 5 ppm</b>
concentration of pentachlorphenol	
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b>	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
longevity (biological)	
<b>Bruchfestigkeit</b>	<b>NPD</b>
break resistance	
<b>Rutschverhalten</b>	<b>NPD</b>
slide performance	
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	Die traditionelle Sortierung zeichnet sich durch einen reichen Knotengehalt, große Risse und Splintholz aus, die dem Boden einen echten Charakter und eine echte Textur verleihen. Alle offenen Knoten sind dunkel gefüllt und die Oberfläche ist geschliffen. Ursprungskontinent ist Europa, aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Sort description	Traditional grading features rich knot content, big cracks and sapwood which lends the flooring a genuine character and texture. Any open knots are dark-filled and the surface is sanded. Continent of origin is Europe, from sustainable forestry.