



<b>Produkt</b> Product	<b>Landhausdielen 3-Schicht</b> Wooden flooring 3-layer
Holzart species	Eiche europäisch European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b> Botanic name	<b>Quercus robur</b> Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556 European mark according DIN EN 13556	QCXE QCXE
<b>Stärke</b> thickness	<b>14 mm</b> 14 mm
Breite width	190 mm 190 mm
<b>Länge</b> length	1900 / 2200 mm (2 Lagen gestoßen) 1900 / 2200 mm (2 layers of short length)
Aufbau	Decklage/Nutzschicht ca. 3,6 mm Eiche / Mittellage ca. 8,2 mm Kiefer / Gegenzug ca. 2,2 mm Fichte/Kiefer
Composition	Approx 3,6 mm oak / 8,2 mm Pine / 2,2 mm Spruce/Pine
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	gebürstet   oxidativ geölt   angeräuchert   gealtert   hartwachsgeölt   gebeizt   gelaugt   gekälkt brushed   oxidative oiled   smoked   vintage   wax oiled   pre colored   leached   whitewashed
Verbindung profile	Välänge 5G-C Drop Down (Clic) Välänge 5G-C Drop Down (clic)
<b>Kanten</b> edges	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b> micro bevel 4-sides
Gewicht pro m <sup>2</sup> weight per sqm	10 kg 10 kg.
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	<b>Ca. 9%</b> Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,100 m <sup>2</sup> K/W ~ 0,100 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	<b>analog DIN EN 13489</b> analogue DIN EN 13489
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 (als Sonderanfertigung Cfl-S1) Dfl-S1 (as special production Cfl-S1)
<b>Formaldehydklasse</b> class of formaldehyde	<b>E1</b>
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	< 5 ppm
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	<b>NPD</b>
Sortierungsbeschreibung	Die Eiche Rustique ist eine ausdrucksstarke Sortierung, mit Ästen und lebendigem Farbspiel. Alle natürlichen Merkmale, sowie gebeizter Splintanteil sind ohne Einschränkungen zulässig. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt. Herkunftsland der Eiche Rustique ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Sort description	This rustique grading of oak is our most natural and authentic selection of the oak planks. This grading has big knots, small cracks and stained sapwood. The open knots are filled and the surface is sanded and the colour is natural. Continent of origin is Europe, from sustainable forestry.