fabromont AG

Impression®

Technische Daten

Nutzschicht	ca. 60% Polyamid ca. 40% Polypropylen
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 2000 g/m²
Gesamtdicke	ca. 5,5 mm
Polrohdichte	0,23 g/cm³
Lieferform	200 cm breit Rollen à ca. 32 lm
Trittschall-verbesserungsmass	ca. 20 dB. Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Wärmedurchlass-widerstand	ca. 0,08 m² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C_{fl}-s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (*ableitfähige Variante mit $R_D < 10^8\ \Omega$ ab 1000 m²)
Verlegung	Vollflächig verklebt, mit stuhlrollen-geeignetem, hochsiederfreiem (*bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissions-armem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep®	Der textile Treppenbelag mit der fabrikseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.

Impression® erhalten Sie auch als selbstliegende Bahnenware und Module. Für die technischen Daten bitte separates Datenblatt anfordern.

Données techniques

Couche d'usure	env. 60% polyamide env. 40% polypropylène
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 2000 g/m²
Epaisseur totale	env. 5,5 mm
Densité de la couche d'usure	0,23 g/cm³
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 32 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB. Valable pour dalle en béton, pour toutes autres sous-constructions, veuillez nous demander des informations complémentaires.
Résistance thermique	env. 0,08 m² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C_{fl}-s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (*variante conductible $R_D < 10^8\ \Omega$ à part 1000 m²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p. ex. selon EC 1 sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (*colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep®	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantitée souhaitée sur demande.

Impression® est également livrable en lés et en Modul pour la pose libre. Demandez les caractéristiques techniques.

Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

CE

18

Imp-240-18/01

EN 14041:2004/AC:2006

1658

Bodenbelag für die Verwendung in Gebäuden

C_{fl}-s1 DS

0DD0BE96 www.pro-dis.info

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

EPD-FAB-20180064-CBC1-DE

TÜV PROFI CERT product ® TÜV Hessen 70 710 3540-4 www.proficert.com QUALITÄTSGEPRÜFT emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

quick -step®

Kugelgarn® by Fabromont

Fabromont AG, Fabrik neuer textiler Systeme, CH-3185 Schmitten
Telefon +41 (0)26 497 88 11, Telefax +41 (0)26 497 88 66, www.fabromont.ch

V7220 08/18