norament 926 arago



Alle Produktspezifikationen stellen Durchschnittswerte dar, die durch das Testen von Produktmustern ermittelt wurden. Sie unterliegen den üblichen Herstellungs- und Prüftoleranzen sowie inhärenten Musterabweichungen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Einzelheiten zu diesen und anderen wichtigen Merkmalen der hier besprochenen Produkte, wie z. B. recycelter Inhalt und Informationen zur Produktgarantie, finden Sie unter www.interface.com/disclaimer.

Produkt norament 926 arago **Farbe** Serene **Kollektion** norament **Variante** Fliese

Oberfläche Reliefstruktur **Produktoptionen** Standard **Dicke** 3,5mm

Produktspezifikationen	
Artikelnummer	3118
Variante	Fliese
Format	1004 mm x 502 mm
Oberfläche	Reliefstruktur

CE-Konformität	
CE-Konformität (EN 14041)	Hersteller: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim
DoP-Nr. (EN 14041)	0021
Wärmeleitfähigkeit (EN 10456)	Erfüllt (λ = 0,17 W/(m·K))
Gleitreibungskoeffizient (EN 13893)	Erfüllt (DS)
Brandklasse (EN 13501-1)	Cfl-s1 (nicht verklebt)

Technische Daten	
Brandklasse (EN 13501-1)	Cfl-s1 (nicht verklebt) Bfl-s1 (verklebt auf mineralischem Untergrund)
Dicke (EN ISO 24346)	(Mittelwert ± 0.15 mm) 3.5 mm
Maßbeständigkeit (EN ISO 23999)	(± 0,4 %) ± 0,2 %
Beständigkeit gegen Zigarettenglut (EN 1399)	Erfüllt (Verfahren A (ausgedrückt) Stufe ≥ 4, Verfahren B (brennend) Stufe ≥ 3)
Biegsamkeit (EN ISO 24344, Verfahren A)	Erfüllt (Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung)
Härte (ISO 48-4)	(≥ 75 Shore A) 82 Shore A
Resteindruck (EN ISO 24343)	(Mittelwert ≤ 0,20 mm bei Dicke < 3,0 mm) 0,12 mm
Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast (ISO 4649, Verfahren A)	(≤ 250 mm^3) 115 mm^3
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht (ISO 105-B02, Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a))	Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02 (Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs)
Klassifizierung (EN ISO 10874)	(gewerblich/industriell) 34/43
Toxizität von Brandgasen (DIN 53436)	Frei werdende Schwelgase toxikologisch unbedenklich
Rutschhemmung (DIN EN 16165)	R10 (Gemäß DGUV 108-003) A,B
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	10 dB
Chemikalieneinwirkung (EN ISO 26987)	Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Elektrische Isolierfähigkeit (EN 1081 R1)	> 10^9 Ohm
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen (EN 1815)	Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV
Stuhlrollenversuch (EN ISO 4918)	Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529
Fußbodenheizung (EN 1264-2)	Geeignet, max. 35 °C

Umweltdaten	
Umweltproduktdeklaration	EPD herunterladen
Offenlegung der Produktbestandteile	Gesundheitsproduktdeklaration
Raumluftqualität & Umweltzertifizierungen	Etiquetage A+ Byggvarubedömningen Österreichisches Umweltzeichen Blauer Engel Cradle to Cradle Silver DGNB Navigator eco-bau Global Green Tag Greenguard Gold Indoor Air Comfort Gold M1 PEFC Singapore Greenbuilding
Umweltzertifizierungen	Cradle to Cradle Silver
Embodied Carbon / Verbaute Emissionen (cradle-to-gate)	14.1 kg CO_2 eq./m^2

Weitere technische Informationen	
Verlegung	Verlegeempfehlung
Reinigung & Pflege	Reinigungsempfehlung
NCS-Codes	NCS-Code herunterladen
Garantie	Produktgarantie für Endverbraucher
Produktionsstandort	ISO 9001, 14001 & 50001 Certified Facilities in Germany

Zubehör	
nora Zubehör	PDF herunterladen
Alle nora-Zubehörartikel anzeigen	Click Here

Downloads	
nora Zubehör	PDF herunterladen
nora Viewbook	Viewbook herunterladen
nora Lookbook	Lookbook herunterladen
nora Katalog	Produktkatalog herunterladen

Zertifizierungen