



Alle Produktspezifikationen stellen Durchschnittswerte dar, die durch das Testen von Produktmustern ermittelt wurden. Sie unterliegen den üblichen Herstellungs- und Prüftoleranzen sowie inhärenten Musterabweichungen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Einzelheiten zu diesen und anderen wichtigen Merkmalen der hier besprochenen Produkte, wie z. B. recycelter Inhalt und Informationen zur Produktgarantie, finden Sie unter www.interface.com/disclaimer.

Produkt noraplan sentica **Farbe** Silk **Kollektion** noraplan **Variante** Fliese **Oberfläche**

Glatt **Produktoptionen** Standard **Dicke** 3,0mm

Produktspezifikationen

Artikelnummer	2701
Variante	Fliese
Format	610 mm x 610 mm
Oberfläche	Glatt

CE-Konformität

CE-Konformität (EN 14041)	Hersteller: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim
DoP-Nr. (EN 14041)	0016
Wärmeleitfähigkeit (EN 10456)	Erfüllt ($\lambda = 0,17 \text{ W/(m·K)}$)
Gleitreibungskoeffizient (EN 13893)	Erfüllt (DS)
Brandklasse (EN 13501-1)	Bfl-s1 verklebt (nicht verklebt)

Technische Daten

Brandklasse (EN 13501-1)	Bfl-s1 verklebt (nicht verklebt) Bfl-s1 (verklebt auf mineralischem Untergrund)
Dicke (EN ISO 24346)	(Mittelwert $\pm 0,15 \text{ mm}$) 3,0 mm
Maßbeständigkeit (EN ISO 23999)	($\pm 0,4 \%$) $\pm 0,2 \%$
Beständigkeit gegen Zigaretteinglut (EN 1399)	Erfüllt (Verfahren A (ausgedrückt) Stufe ≥ 4 , Verfahren B (brennend) Stufe ≥ 3)
Biegsamkeit (EN ISO 24344, Verfahren A)	Erfüllt (Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung)
Härte (ISO 48-4)	($\geq 75 \text{ Shore A}$) 92 Shore A
Resteindruck (EN ISO 24343)	(Mittelwert $\leq 0,15 \text{ mm}$ bei Dicke $< 2,5 \text{ mm}$) 0,03 mm
Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast (ISO 4649, Verfahren A)	($\leq 250 \text{ mm}^3$) 150 mm ³
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht (ISO 105-B02, Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a))	Graumaßstab $\geq$ Stufe 3 nach ISO 105-A02 (Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; $\geq$ Stufe 3 des Graumaßstabs)
Klassifizierung (EN ISO 10874)	(gewerblich/industriell) 34/43
Toxizität von Brandgasen (DIN 53436)	Frei werdende Schwelgase toxikologisch unbedenklich
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	8 dB
Chemikalieneinwirkung (EN ISO 26987)	Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Elektrische Isolierfähigkeit (EN 1081 R1)	$> 10^{10} \text{ Ohm}$
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen (EN 1815)	Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen $< 2 \text{ kV}$
Stuhlrollenversuch (EN ISO 4918)	Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529
Fußbodenheizung (EN 1264-2)	Geeignet, max. 35 °C

Umweltdaten

Umweltproduktdeklaration	EPD herunterladen
Offenlegung der Produktbestandteile	Gesundheitsproduktdeklaration
Raumluftqualität & Umweltzertifizierungen	Etiquette A+ Byggvarubedömningen Österreichisches Umweltzeichen Blauer Engel Cradle to Cradle Silver DGNB Navigator eco-bau Global Green Tag Greenguard Gold Indoor Air Comfort Gold M1 PEFC Singapore Greenbuilding
Umweltzertifizierungen	Cradle to Cradle Silver
Embodied Carbon / Verbaute Emissionen (cradle-to-gate)	6.69 kg CO ₂ eq./m ²

Weitere technische Informationen

Verlegung	Verlegeempfehlung
Reinigung & Pflege	Reinigungsempfehlung
NCS-Codes	NCS-Code herunterladen
Garantie	Produktgarantie für Endverbraucher
Produktionsstandort	ISO 9001, 14001 & 50001 Certified Facilities in Germany

Downloads

nora Zubehör	PDF herunterladen
nora Viewbook	Viewbook herunterladen
nora Lookbook	Lookbook herunterladen
nora Katalog	Produktkatalog herunterladen

Zertifizierungen

