

Produktspezifikationen Allgemein

Technische Daten

PRÜFUNG	EIGENSCHAFTEN	PRÜFNORM
Formaldehydemission	< 0,05 ppm	EN 717-1
Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht	Grad 5, keine sichtbaren Veränderungen der Oberfläche	EN 438-2, 15
Lichtechtheit	Blauwollskala, nicht schlechter als 6 Graumaßstab, nicht schlechter als 4	EN ISO 105-B02
EN 20 105-A02		
Verhalten gegen Zigaretteglut	Grad 4, keine sichtbaren Veränderungen der Oberfläche	EN 438-2, 18
Brandverhalten	schwer entflammbar, mindestens Cfl-s1	EN 13501-1
Höhenunterschiede zwischen zusammengefügten Elementen	Durchschnitt: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm	EN 13329
Kantengeradheit	≤ 0,3 mm/m	EN 13329
Fugenöffnungen zwischen zusammengefügten Elementen	Durchschnitt: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm	EN 13329
Eindruck nach konstanter Belastung	keine sichtbare Veränderung, d.h. < 0,01 mm Eindruck bei Prüfung mit geradem Stahlzylinder von Durchmesser 11,3 mm	EN 433

Member of:



Kronotex GmbH & Co. KG, Wittstocker Chaussee 1, D-16909 Heiligengrabe, Germany - SWISS KRONO GROUP

Telefon +49 33 962/69-0

E-Mail sales.floor@kronotex.de

Telefax +49 33 962/69-280

www.kronotex.com

Deutsche Bank

(BLZ 120 700 00) Konto 3 951 951

SWIFT: DEUT DE BB 160

IBAN: DE 21 1207 0000 0395 1951 00

Commerzbank Berlin

(BLZ 100 400 00) Konto 200 141 000

SWIFT: COBA DE BB XXX

IBAN: DE 26 1004 0000 0200 1410 00

QM-System is certified to
ISO 9001
QS-3281 HH

Amtsgericht Neuruppin: HRA 1190

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Kronotex Verwaltungs GmbH

Sitz: Heiligengrabe · Amtsgericht Neuruppin: HRB 7338

Geschäftsführer: Hendrik Hecht, Uwe Jöst, Ingo Lehnhoff

USt-IdNr. DE 219 154 092 · Steuer-Nr. 052/157/00595