

technisches Datenblatt

Profilor Laminat Objekt AC4

	Inhalt	m ²	ft ²	Gewicht
1 Paket Laminat Objekt AC4	9 Dielen	2,66 m ²	28.67 ft ²	19,4 kg
1 Palette Laminat Objekt AC4	56 Pakete	149,16 m ²	1605.60 ft ²	1098 kg

Produktspezifikationen

Abmessungen mm / inch	1383 x 214 mm / 54.45" x 8.43"
Gesamtdicke mm / inch	8 mm / 0.31"
V-Fugen	4
Verriegelungssystem	duoloc
Gebrauchsklasse gemäß der europäischen Norm EN13329	23 intensive Nutzung im Wohnbereich
	32 mittlere gewerbliche Nutzung
Garantie private Nutzung	20 Jahre

Aufbau

Oberschicht	direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier
Trägerplatte	feuchtigkeitsbeständige, hochverdichtete Faserplatte, HDF
Gegenzug	direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier

Testergebnisse

Abriebbeständigkeit	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Stoßbeständigkeit	EN13329	kleine Kugel: ≥ 12 N - große Kugel: ≥ 750 mm
Dickenquellung	EN13329	≤ 18 %
Feuerfestigkeit	EN14041	Cfl-S1
Formaldehydemission	EN14041	E1
Rutschfestigkeit	EN14041	DS
Durchschnittsdichte	EN323	900 kg/m ³
Fleckunempfindlichkeit	EN438	(Gruppen 1+2); 4 (Gruppe 3)
Verhalten beim Verschieben eines Möbelfußes	EN424	kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fußtyp 0
Stuhlrollenversuch	EN425	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
Wärmedurchlasswiderstand mit der Excellence Plus Unterlage	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Geeignet für Fußbodenheizung/ - kühlung.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



PEFC Certified
Laminate comes from Sustainably Managed Forests, recycled or controlled sources.
PEFC™
PEFC/07-31-229 www.pefc.org

Profilor

BODENBELAG