



Designflooring



Series One, Two & Three

Designflooring
LooseLay

Designflooring LooseLay gives you the intricate designs and durability you expect from Designflooring but in a format that can be installed quickly and easily in any space.

Its friction grip backing secures the floor firmly in place, making it a preferred alternative to carpet tiles and other flooring tiles.

Designflooring LooseLay is 4.5mm thick with a 0.55mm wear layer.

Designflooring LooseLay bietet Ihnen die naturgetreuen Designs und die Beständigkeit, die Sie von Designflooring erwarten - in einem Format, das schnell und problemlos in jedem Raum verlegt werden kann.

Seine wellenförmige, selbst-ansaugende Rückenkonstruktion hält den Belag sicher in seiner Position. Deshalb ist er eine bevorzugte Alternative zu selbstliegenden Teppich- und anderen Bodenfliesen.

Designflooring LooseLay verfügt über eine Dicke von 4,5 mm und eine 0,55 mm dicke Nutzschicht.

Designflooring LooseLay vous donne les décors travaillés et la durabilité que vous attendez d'un revêtement Designflooring, mais dans un format qui permet une pose facile et rapide, dans n'importe quel espace.

Son dossier structuré assure la bonne adhérence du revêtement qui devient une alternative de choix aux dalles de moquette et autres dalles de sol. **Designflooring LooseLay** a une épaisseur de 4,5mm et une couche d'usure de 0,55 mm.

Designflooring LooseLay biedt realistische designs in combinatie met de duurzaamheid die u u van Designflooring verwacht, alleen dan in een formaat dat snel en eenvoudig in elk interieur kan worden gelegd.

De steunplaat met frictiegrip zorgt ervoor dat de vloer stevig op zijn plaats wordt gehouden, waardoor het een beter alternatief is vergeleken met tapijttegels en andere vloertegels. **Designflooring LooseLay** heeft een dikte van 4,5 mm en een slijtlaag van 0,55 mm.



1**Grip Backing**

The backing creates a strong bond to the subfloor using a combination of weight and friction.

Rückenhaftung

Durch das Eigengewicht und die Wellenstruktur des Rückens haftet der Belag sehr gut auf dem Untergrund.

Dossier adhérent

Envers structuré antidérapant neutralisant le déplacement latéral.

Grip Backing

Deze backing garandeert een sterke fixatie op de ondervloer vanwege de combinatie van het gewicht en het speciale relief op de ondezijde.

2**Stability Layers**

The fibreglass enhanced layer helps the product to lay flat and level, increasing dimensional stability and mechanical strength.

Stabilisierungsschicht

Die Glasfaser-verstärkte Stabilisierungsschicht sorgt dafür, daß das Produkt flach und eben aufliegt.

Couches de stabilisation

En PVC compact avec voile de verre. Contribue à la planéité du produit en accroissant sa stabilité dimensionnelle.

Kernlaag

Deze laag zorgt ervoor dat het product plat en vlak ligt door de verbeterde dimensionale stabiliteit en mechanische sterkte.

3**High Definition Photographic Layer**

Gives every Designflooring product its highly realistic and natural appearance.

Hochauflösende Fotoschicht

Lässt jedes Designflooring Produkt absolut authentisch und natürlich wirken.

Film d'impression haute définition

Confère à chaque produit Designflooring son aspect naturel et très réaliste.

Fotografische laag met hoge resolutie

Geeft elk Designflooringproduct zijn buitengewoon realistische en natuurlijke uitstraling.

4**Clear PVC Embossed Wear Layer**

Protects the floor's design from wear and tear.

Transparente, gestructuurde PVC-Nutzschicht

Schützt das Bodendesign in hochfrequentierten Bereichen vor Abnutzung und verleiht dem Produkt eine absolut authentische Struktur.

Couche d'usure en PVC transparent

Cette couche assure la pérennité du produit et lui donne sa texture réaliste unique.

Transparante PVC slijtlaag met reliëf

Beschermt het design van de vloer tegen slijtage als gevolg van intensief verkeer en geeft het product tegelijkertijd een unieke, realistische structuur.

5**PU Protective Layer**

Our enhanced surface treatment provides added protection and reduced maintenance.

PU-Schutzschicht


Unsere Beschichtung K Guard+ bietet zusätzlichen Schutz und erfordert einen geringeren Wartungsaufwand.

Vernis PU

Notre traitement de surface procure une protection supplémentaire et réduit l'entretien.

PU-beschermlaag

Onze coating zorgt voor extra bescherming en minder onderhoud.



Designflooring LooseLay...



Acoustic qualities

Designflooring LooseLay is perfect for projects where you want to reduce noise levels (13 dB).

Akustische Eigenschaften

Designflooring LooseLay ist perfekt für Objekte, in denen der Trittschall reduziert werden soll (13 dB).

Qualités acoustiques

Designflooring LooseLay convient parfaitement aux projets nécessitant une réduction des niveaux de bruit ambiant (13 dB).

Akoestische eigenschappen

Designflooring LooseLay is de perfecte keuze voor projecten waarbij u geluidsoverlast wilt beperken (13 dB).



Comfortable underfoot

Our products are softer and warmer underfoot than natural wood and stone flooring. With additional cushioning in the backing, **Designflooring LooseLay** is ideal for commercial settings where staff are constantly on their feet.

Angenehmes Gehgefühl

Unsere Produkte sind weicher und wärmer als natürliche Holz- und Steinböden. Dank zusätzlicher Dämpfung in der Rückenschicht ist **Designflooring LooseLay** ideal für gewerbliche Anforderungen mit hoher Stehbelastung.

Confort

Nos produits sont plus souples et plus chauds que les sols en bois ou pierre naturels. Grâce à l'effet amortisseur du dossier, **Designflooring LooseLay** est idéal pour les environnements commerciaux dans lesquels le personnel est toujours debout.

Voelt comfortabel aan

Onze producten voelen zachter en warmer aan dan vloeren van natuurlijk hout en steen. Dankzij de extra absorptielaag in de steunplaat is **Designflooring LooseLay** ideaal voor commerciële omgevingen waar het personeel continu op de been is.



Individually replaceable

Should you need to replace a piece, simply lift the damaged plank or tile and replace with a new one.

Einzeln austauschbar

Wenn Sie ein Element austauschen müssen, heben Sie einfach die beschädigte Planke oder Fliese heraus und ersetzen Sie sie mit einer neuen.

Individuellement remplaçable

Vous devez remplacer une dalle ? Soulevez simplement la dalle endommagée et remplacez-la par une nouvelle pièce.

Individueel te vervangen

Als u een stuk moet vervangen, haalt u eenvoudig de beschadigde plank of tegel weg en legt u een nieuwe neer.



Durable

Designflooring LooseLay is extremely hardwearing. Unlike real wood and stone, it won't splinter, warp or crack.

Strapazierfähig

Designflooring LooseLay ist extrem robust. Anders als Echtholz und Naturstein zerbricht, reißt und verzieht es sich nicht.

Durable

Designflooring LooseLay est un produit extrêmement résistant. À la différence du bois et de la pierre naturels, il ne risque pas de produire des éclats, de se déformer, ni de se fissurer.

Duurzaam

Designflooring LooseLay heeft een zeer hoge duurzaamheid. In tegenstelling tot echt hout en steen, splijt en splintert het niet en trekt het ook niet krom.





Quick and easy to install

All you need is a sound, smooth, dry and dust free subfloor. **Designflooring LooseLay** can be fitted over most existing hard floors*.

* Adhesive may be required for some applications, please refer to installation instructions.

Schnell und einfach zu verlegen

Sie benötigen lediglich einen ebenen, stabilen, glatten, trockenen und staubfreien Unterboden. **Designflooring LooseLay** kann auf den meisten vorhandenen Nutzböden* verlegt werden.

* Je nach Anwendungsfall empfiehlt sich eine zusätzliche Arretierung im Randbereich, siehe LooseLay Verlegeanleitung.

Installation facile et rapide

Il vous suffit de prévoir un support sain, sec et lisse, sans poussière. **Designflooring LooseLay** se pose sur la plupart des sols durs existants*.

* Certaines applications peuvent nécessiter l'utilisation d'un adhésif ; veuillez vous reporter à notre guide de pose..

Snel en eenvoudig te leggen

Alles wat u nodig hebt, is een egale, gladde, droge en stofvrije ondergrond. **Designflooring LooseLay** kan over de meeste bestaande harde vloeren heen worden gelegd*.

* Voor sommige toepassingen kan een vloerlijm nodig zijn; raadpleeg hiervoor a.u.b. de leginstructies.



100% recyclable

100 % wiederverwertbar

Recyclable à 100 %

100% recyclebaar



Low maintenance

We use PU technology to ensure that there is no need to apply an additional surface treatment following installation. It also works as a barrier against scuff marks, stains and fine scratches.

Geringer Pflegeaufwand

Dank K-Guard+ PUR haben Designflooring Beläge einen temporären Schutz von Abrieb, Flecken und Kratzern, abhängig von der Intensität der Nutzung.

Entretien facile

Le produit est protégé par un vernis en polyuréthane, afin de ne pas avoir à appliquer un traitement de surface supplémentaire après la pose. Cette protection fait également office de barrière contre les éraflures, les tâches et les rayures.

Weinig onderhoud

Wij maken gebruik van PU-technologie, die ervoor zorgt dat het oppervlak van de vloer na het leggen niet extra behandeld hoeft te worden. Dit werkt ook als een barrière tegen slijtplekken, vlekken en kleine krasjes.



Realistic designs

Available in contemporary larger scale planks and tiles, **Designflooring LooseLay** is available in a variety of colour tones and styles.

Realistische Designs

Designflooring LooseLay ist in modernen großen Planken und Fliesen sowie in einer Vielzahl von Farbtönen und Stilen verfügbar.

Décors réalistes

Disponible en grands formats contemporains de dalles et lames, **Designflooring LooseLay** se décline en une variété de teintes et de styles.

Realistische designs

Designflooring LooseLay is verkrijgbaar in eigentijdse grotere plank- en tegelformaten in een groot aantal verschillende tinten en stijlen.



△66d17





Designflooring LooseLay Series One

The first **Designflooring LooseLay** series was inspired by trends seen in natural wood and stone products: distressed and rustic timbers, poured concrete and travertine tiles.

Die erste Serie von **Designflooring LooseLay** wurde von Trends inspiriert, die in Produkten aus natürlichem Holz und Stein zu sehen sind: gealtert wirkendes, rustikales Holz, gegossener Beton und Travertinfliesen.

La première série de **Designflooring LooseLay** s'inspire des tendances aux bois et minéraux naturels bruts: bois rustiques et vieillis, béton et dalles de travertin.

De eerste reeks van **Designflooring LooseLay** was geïnspireerd door de trend naar producten van echt hout en natuursteen: verweerd en rustiek hout, gietbeton en travertintegels.



LLP92 Country Oak

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB

LLP101 Traditional Oak

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB

LLP102 Heritage Oak

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB

LLP103 Weathered Timber

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB



LLP104 Rustic Timber

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB

LLP105 Vintage Timber

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB

LLP106 Antique Timber

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB

	Standard	Result
Thickness		4,5 mm
Wear layer		0,55 mm
Surface treatment		K-Guard+ PU coating
Guarantee	Light industrial Commercial Domestic	10 years 12 years 15 years
Bevelled edge		No
Standards	EN 649	Heterogeneous PVC
Classification	EN 685- Light industrial EN 685- Commercial EN 685- Domestic	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy

Reaction to fire	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl-s1 Pass Pass
Staining resistance	EN 423	Class 0
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥7
Abrasion resistance	EN 660-2	Group T
Dimensional stability	EN 434	≤ 0,10%
Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔLw= 13 dB
Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
Indentation - residual	EN 433	≤ 0,1 mm

Castor chair continuous use	EN 425	Pass
Mass per unit area	EN 430	7082 g/m ²
Thermal conductivity	ISO 8302 Suitable for underfloor heating	0,0245 m ² K/W Max 27°C
Slip resistance	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	See individual product See individual product DS
VOC emission	NF EN ISO 1600	A+ (<250 g/m ³)
Adhesive	Most applications will not require the use of adhesives. However, we recommend the use of a tackifier for heavy traffic areas.	
Recycling		Suitable

Δ 206d11



Δ 206d11



Δ 901d11



Δ 901d11




Δ 901d11





Δ 00211



LLT200 Arizona

610,0mm x 500,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	A	10 tiles/3,05m ²	ΔLw = 13 dB

LLT201 Colorado

610,0mm x 500,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	A	10 tiles/3,05m ²	ΔLw = 13 dB



LLT202 Indiana

610,0mm x 500,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	A	10 tiles/3,05m ²	ΔLw = 13 dB

LLT203 Madison

610,0mm x 500,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	A	10 tiles/3,05m ²	ΔLw = 13 dB

	Standard	Result
Thickness		4,5 mm
Wear layer		0,55 mm
Surface treatment		K-Guard+ PU coating
Guarantee	Light industrial Commercial Domestic	10 years 12 years 15 years
Bevelled edge		No
Standards	EN 649	Heterogeneous PVC
Classification	EN 685- Light industrial EN 685- Commercial EN 685- Domestic	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy

Reaction to fire	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl-s1 Pass Pass
Staining resistance	EN 423	Class 0
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥7
Abrasion resistance	EN 660-2	Group T
Dimensional stability	EN 434	≤ 0,10%
Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔLw= 13 dB
Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
Indentation - residual	EN 433	≤ 0,1 mm

Castor chair continuous use	EN 425	Pass
Mass per unit area	EN 430	7082 g/m ²
Thermal conductivity	ISO 8302 Suitable for underfloor heating	0,0245 m ² K/W Max 27°C
Slip resistance	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	See individual product See individual product DS
VOC emission	NF EN ISO 1600	A+ (<250 g/m ³)
Adhesive	Most applications will not require the use of adhesives. However, we recommend the use of a tackifier for heavy traffic areas.	
Recycling		Suitable

Δ 10221T1 & 10221T2



Δ 10221T1



Δ 10221T1



Δ 20221T1



Δ 10221T1





flowers

02440252

BLOOM OFFRES

TULIPS 2.77
ROSES 3.77
LILIES 5.00

FREE
DELIVERY



Designflooring LooseLay Series Two

Our Series Two wood effect planks reflect the trend for delicate oaks, worn wood patterns, whilst our Series Two stone designs replicate the striking look of natural slate. The collection also includes two linear textile patterns for a distinct modern look.

Unsere Holzeffektplanken der zweiten Serie spiegeln den Trend zu zarter Eiche und Holzstrukturen mit Gebrauchsspuren wider, während die Steindesigns der zweiten Serie sich am Look von Naturschiefer orientieren. Die Kollektion umfasst auch zwei lineare Textilmuster für einen unverwechselbaren, modernen Look.

Nos lames de la deuxième série reflètent la tendance aux chênes délicats et aux fils de bois patinés. Quant aux dalles de cette série, c'est l'aspect très distinctif de l'ardoise naturelle qu'elles reproduisent. La collection inclut également deux décors linéaires effet textile, pour un look résolument moderne.

Onze tweede reeks houten planken is gebaseerd op de trend naar verfijnd eikenhout en versleten houtpatronen, terwijl onze tweede reeks steeneffecten de karakteristieke uitstraling van natuurlijk leisteen heeft. De collectie omvat ook twee lineaire textielpatronen voor een bijzondere moderne uitstraling.



LLP93 Dover

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB



LLP94 Newport

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB



LLP95 Ashland

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB



LLP96 Salem

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB



LLP97 Winchester

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB



LLP99 Hudson

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB



	Standard	Result
Thickness		4,5 mm
Wear layer		0,55 mm
Surface treatment		K-Guard+ PU coating
Guarantee	Light industrial Commercial Domestic	10 years 12 years 15 years
Bevelled edge		No
Standards	EN 649	Heterogeneous PVC
Classification	EN 685- Light industrial EN 685- Commercial EN 685- Domestic	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy

Reaction to fire	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl-s1 Pass Pass
Staining resistance	EN 423	Class 0
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥7
Abrasion resistance	EN 660-2	Group T
Dimensional stability	EN 434	≤ 0,10%
Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔLw = 13 dB
Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
Indentation - residual	EN 433	≤ 0,1 mm

Castor chair continuous use	EN 425	Pass
Mass per unit area	EN 430	7082 g/m ²
Thermal conductivity	ISO 8302 Suitable for underfloor heating	0,0245 m ² K/W Max 27°C
Slip resistance	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	See individual product See individual product DS
VOC emission	NF EN ISO 1600	A+ (<250 g/m ³)
Adhesive	Most applications will not require the use of adhesives. However, we recommend the use of a tackifier for heavy traffic areas.	
Recycling		Suitable

Δ 166d11



Δ 166d11



Δ 166d11



Δ 166d11



Δ 166d11



Δ 166d11





Δ 902117



LLT204 Pennsylvania

610,0mm x 500,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	A	10 tiles/3,05m ²	ΔLw = 13 dB



LLT205 Nevada

610,0mm x 500,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	A	10 tiles/3,05m ²	ΔLw = 13 dB



Δ 902117



LLT206 Georgia

610,0mm x 500,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	A	10 tiles/3,05m ²	ΔLw = 13 dB



LLT207 Texas

610,0mm x 500,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	A	10 tiles/3,05m ²	ΔLw = 13 dB

	Standard	Result
Thickness		4,5 mm
Wear layer		0,55 mm
Surface treatment		K-Guard+ PU coating
Guarantee	Light industrial Commercial Domestic	10 years 12 years 15 years
Bevelled edge		No
Standards	EN 649	Heterogeneous PVC
Classification	EN 685- Light industrial EN 685- Commercial EN 685- Domestic	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy

Reaction to fire	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl-s1 Pass Pass
Staining resistance	EN 423	Class 0
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥7
Abrasion resistance	EN 660-2	Group T
Dimensional stability	EN 434	≤ 0,10%
Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔLw= 13 dB
Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
Indentation - residual	EN 433	≤ 0,1 mm

Castor chair continuous use	EN 425	Pass
Mass per unit area	EN 430	7082 g/m ²
Thermal conductivity	ISO 8302 Suitable for underfloor heating	0,0245 m ² K/W Max 27°C
Slip resistance	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	See individual product See individual product DS
VOC emission	NF EN ISO 1600	A+ (<250 g/m ³)
Adhesive	Most applications will not require the use of adhesives. However, we recommend the use of a tackifier for heavy traffic areas.	
Recycling		Suitable

△ 502111



△ 202111



△ 402111



△ 902111







Designflooring LooseLay Series Three

Our **Designflooring LooseLay** Series Three collection includes popular pale and warm oak tones, fashionable rustics and deep greys.

Unsere **Designflooring LooseLay** Kollektion der dritten Serie umfasst beliebte helle und warme Eichentöne, trendig-rustikale Designs und tiefe Grautöne.

Notre troisième série de **Designflooring LooseLay** inclut les teintes pâles et chaudes du chêne, les décors rustiques tendance et les gris profonds.

Onze derde reeks van **Designflooring LooseLay** bestaat uit populaire lichte en warme eiken tinten, stijlvolle rustieke tinten en diepgrijze tinten.



LLP108 Providence

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB

LLP109 Stamford

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB

LLP110 Burlington

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB

LLP111 Boston

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB



LLP112 Hartford

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB

LLP113 Cambridge

1050,0mm x 250,0mm

DIN 51130	DIN 51097	Box Quantity	Acoustic
R10	B	12 planks/3,15m ²	ΔLw = 13 dB



	Standard	Result
Thickness		4,5 mm
Wear layer		0,55 mm
Surface treatment		K-Guard+ PU coating
Guarantee	Light industrial Commercial Domestic	10 years 12 years 15 years
Bevelled edge		No
Standards	EN 649	Heterogeneous PVC
Classification	EN 685- Light industrial EN 685- Commercial EN 685- Domestic	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy

Reaction to fire	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl-s1 Pass Pass
Staining resistance	EN 423	Class 0
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥7
Abrasion resistance	EN 660-2	Group T
Dimensional stability	EN 434	≤ 0,10%
Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔLw= 13 dB
Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
Indentation - residual	EN 433	≤ 0,1 mm

Castor chair continuous use	EN 425	Pass
Mass per unit area	EN 430	7082 g/m ²
Thermal conductivity	ISO 8302 Suitable for underfloor heating	0,0245 m ² K/W Max 27°C
Slip resistance	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	See individual product See individual product DS
VOC emission	NF EN ISO 1600	A+ (<250 g/m ³)
Adhesive	Most applications will not require the use of adhesives. However, we recommend the use of a tackifier for heavy traffic areas.	
Recycling		Suitable

△ 501d171



△ 511d171



△ 801d171



△ 211d171



△ 111d171



△ 011d171



Installing Designflooring LooseLay

Acclimatisation

At least 48 hours prior to installation, **Designflooring LooseLay** must be removed from packaging, unstacked and allowed to acclimatise in the room where the installation is to take place. Room temperature should be kept between 18°C - 29°C.

Subfloor Preparation

Subfloor preparation must comply with the applicable National Standards and Building Codes for the installation of Resilient Flooring. Ask your local specialist.

Installation

Before starting the installation remove all debris or dust and clean the floor. **Designflooring LooseLay** can be installed on any subfloor that is flat, level, smooth and dry using one of the following options:

1. Loose lay – fitted 'tightly' to the wall and each other using a suitable tackifier or pressure sensitive adhesive around the edge of the room and at thresholds.
2. With tackifier adhesive – for large areas or areas with heavy traffic or high temperature variations, we recommend installing **Designflooring LooseLay** with a full coverage of tackifier or pressure sensitive adhesive, again fitting **Designflooring LooseLay** tightly to the wall and each other.

For our detailed installation instructions, please visit www.designflooring.com

Poser Designflooring LooseLay

Acclimatation

Déballiez le produit **Designflooring LooseLay** au moins 48 heures avant la pose et laissez-le s'acclimater, non empilé, à la pièce dans laquelle la pose aura lieu. La température de la pièce doit être maintenue entre 18°C et 29°C.

Préparation du support

Nous vous recommandons de vous référer aux documents suivants DTU 53.2 - Pose des revêtements PVC; DTU 57.1 - Planchers surélevés (à libre accès) - Eléments constitutifs - Exécution; Cahier n°3634 - CPT Exécutions des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtement de sol - Travaux neufs; Cahier n°3635 - CPT Exécutions des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtement de sol - Rénovation; Cahier n°3578 - CPT Chapes fluides à base de sulfate de calcium.

Pose

Le revêtement de sol **Designflooring LooseLay** peut être posé à l'intérieur de tout bâtiment, dès lors que le support a été préparé conformément au DTU 53.2 et au DTU 57.1 s'il s'agit de planchers surélevés.

1. Pose libre: les lames et dalles se posent fermement serrées les unes contre les autres et le long du mur. Nous conseillons l'utilisation d'une colle poissante ou d'un produit de maintien sur le périmètre de la pièce et au niveau des seuils.
2. Pose avec colle poissante: pour les surfaces plus grandes, en cas de passage intense ou d'importantes variations de températures, nous recommandons de poser **Designflooring LooseLay** à l'aide d'une colle poissante sur toute la surface; là aussi, posez les lames et dalles fermement serrées les unes contre les autres et le long du mur.

Pour des instructions de pose détaillées, consultez www.designflooring.fr

Verlegen von Designflooring LooseLay

Anpassung an das Raumklima

Designflooring LooseLay muss mindestens 48 Stunden vor der Verlegung aus der Verpackung genommen, entstapelt und in dem Raum aufbewahrt werden, in dem es verlegt werden soll. Die raumklimatischen Bedingungen müssen der DIN 18365 entsprechen: mind. 15° C Untergrundtemperatur, mind. 18° C Raumlufttemperatur und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit haben.

Vorbereitung des Untergrunds

Die Untergründe müssen der DIN 18365 entsprechen und sauber, eben, rissfrei, fest, trocken und staubfrei sein.

Verlegung

Alle vorhandenen Böden müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein bzw. bei "schwimmender" Verlegung fest aufliegen.

1. Alle Risse und Fugen müssen fachgerecht geschlossen werden. Auf Restfeuchtigkeit und evtl. nachstossende Feuchtigkeit muss geachtet werden.
2. Vor der Verlegung von LooseLay müssen hafttrennende Schichten sowie Rückstände von Reinigungs- und Pflegemitteln entfernt werden. **Designflooring LooseLay** kann in Innenräumen grundsätzlich lose, ohne Verklebung oder sonstige Arretierung verlegt werden. In Zonen mit hoher Beanspruchung empfehlen wir den Einsatz eines doppelseitigen, vom Hersteller empfohlenen Klebebandes, das im Randbereich appliziert und mit dem Belag kräftig angerollt wird. Alternativ kann ein streifenförmig aufgetragener Rutschhemmer / Tackifier aufgetragen werden.

Für detaillierte Verlegeanweisungen besuchen Sie bitte www.designflooring.de

Designflooring LooseLay leggen

Acclimatisatie

Designflooring LooseLay moet minimal 48 uur vòòr installatie uit de verpakking worden genomen en in de ruimte van installatie worden uitgespreid. Aan de condities conform DIN 18365 (Duitsland) inzake het binnenklimaat moet absoluut worden voldaan: min. 15° C bodemtemperatuur, min. 18° C kamertemperatuur en max. 65 % relatieve lucht-vochtigheid.

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet conform DIN 18365 voorbereid zijn en stevig, glad, onbeschadigd, schoon, droog en stofvrij zijn voordat de LooseLay-vloer wordt gelegd.

Installatie

Alle reeds aanwezige vloerbedekkingsmaterialen moeten vast aan de ondergrond verbonden zijn, en bij „zwevende“ installatie goed vast liggen.

1. Alle barsten en naden moeten zijn opgevuld en de vloer moet voor iedere 3 meter tot op 3 mm waterpas zijn. De vloer moet een vochtigheidsgehalte van minder dan 75% RV hebben.
2. Vòòr het plaatsen van LooseLay moeten losse verf- of andere deklagen, alswel onderhouds- en reinigingsmiddelen worden verwijderd. **Designflooring LooseLay** kan in binnenruimtes meestal los, zonder lijmen of andere hulpmiddelen worden geplaatst. In gebieden waar intensief loopverkeer plaatsvindt bevelen wij het gebruik van een "fixeer" lijm aan. Bij installatie op Vloeren met toegang tot ondergrond (voor bijvoorbeeld kabels en leidingen) bevelen wij dubbelzijdig PVC-plakband aan in een 4x4 meter rasterpatroon, wat met een roller goed gewalst dient te worden.

Voor uitgebreide leginstructies bezoek www.designflooring.nl

Visit us online where you can

View the entire range of Designflooring at www.designflooring.com

- Browse floors by wood or stone effect
- Look at product specifications
- Find tools and resources to help you choose the right floor
- Order brochures and samples

Download the Product Selector App:

- The free Product Selector App for iPad showcases more than 150 wood and stone designs from our product portfolio including full technical specifications
- Search 'Designflooring Product Selector' on the App Store

Besuchen Sie uns online

Sehen Sie sich die gesamte Kollektion unter www.designflooring.de an

- Finden Sie den passenden Boden mit Holz- oder Steinoptik
- Schauen Sie sich die kompletten Produktspezifikationen an
- Sie finden Hilfestellungen zur Wahl des passenden Bodenbelags
- Bestellen Sie Broschüren und Muster

Laden Sie die Product Selector App herunter:

- Die kostenlose Product Selector App für das iPad zeigt mehr als 150 Holz- und Steindesigns aus unserem Produktangebot, einschließlich umfassender technischer Daten
- Suchen Sie nach der App „Designflooring Product Selector“ im App-Store

Visitez nous en ligne

Pour découvrir la gamme complète sur le site www.designflooring.fr

- Rechercher un sol par style (bois ou pierre)
- Consulter les spécifications du produit
- Trouver des outils et des ressources pour choisir le bon sol
- Commander des brochures et des échantillons

Télécharger l'app Product Selector

- L'app gratuite Product Selector pour iPad présente plus de 150 designs bois et minéraux, ainsi que les spécifications techniques complètes
- Rechercher 'Designflooring Product Selector' dans l'App Store

Bezoek ons online

Bekijk het complete assortiment op www.designflooring.nl

- Zoek naar vloeren op hout- of steeneffect
- Lees de productspecificaties
- Gebruik tools en andere bronnen om u met de keuze van de juiste vloer te helpen
- Bestel brochures en stalen

Download de Product Selector App:

- De gratis Product Selector App voor iPads bevat meer dan 150 hout- en steeneffecten uit onze portfolio met producten, inclusief alle technische gegevens
- Zoek naar 'Designflooring Product Selector App' in de App Store

Taking care of Designflooring LooseLay

Routine Maintenance

- **Designflooring LooseLay** has a protective PU surface, which helps to protect the floor and eliminates the need to strip and seal after installation.
- Regular cleaning with a pH neutral cleaner such as Designflooring Clean will help keep your floor at its best.
- Over time high traffic may cause dulling to occur. To restore the appearance and durability of your floor, strip the floor using the Designflooring Remove solution, rinse the floor with water and seal, using the Designflooring Refresh sealer.

Repair

Designflooring LooseLay is not only quick and easy to fit, but in a situation where you may need to replace a damaged plank or tile, it's just as easy to replace a piece as it is to fit it in the first place.

Pflege von Designflooring LooseLay

Laufende Reinigung und Pflege

- **Designflooring LooseLay** verfügt dank K-Guard+ über einen temporären Oberflächenschutz vor Abrieb, Flecken und Kratzern, abhängig von der Intensität der Nutzung.
- Für die tägliche Reinigung empfehlen wir den Designflooring Unterhaltsreiniger, der dazu beiträgt, dass das Aussehen Ihres Bodens optimal bewahrt bleibt.
- Bei hoher Belastung und intensiver Beanspruchung empfehlen wir den Designflooring Grundreiniger. Nach Neutralisierung mit ausreichend viel Wasser wird anschließend mit der Designflooring Mattpflege neu eingepflegt.

Reparatur

Designflooring LooseLay lässt sich nicht nur schnell und problemlos verlegen. Wenn Sie eine beschädigte Planke oder Fliese ersetzen müssen, lässt sich ein Element genauso einfach austauschen, wie es sich zuerst verlegen ließ.

Entretien de Designflooring LooseLay

Entretien régulier

- **Designflooring LooseLay** est doté d'un vernis protecteur en polyuréthane qui non seulement aide à protéger le sol, mais élimine également le besoin de métallisation après l'installation.
- Entretenez régulièrement votre sol à l'aide d'un produit nettoyant au PH neutre tel que le produit Designflooring Clean, qui aide à conserver l'aspect de votre sol.
- Avec le temps, le passage intense peut ternir le sol. Pour restaurer l'aspect et la durabilité du sol, décapez à l'aide de la solution Designflooring Remove, rincez à l'eau claire et protégez à nouveau votre sol à l'aide du produit Designflooring Refresh.

Réparation

Designflooring LooseLay n'est pas seulement rapide et facile à poser, mais très facile à remplacer partiellement, lorsqu'une ou plusieurs lames ou dalles individuelles sont endommagées, et le remplacement se fait aussi facilement que la pose initiale.

Verzorging van Designflooring LooseLay

Terugkerend onderhoud

- **Designflooring LooseLay** heeft een beschermende PU-bovenlaag, die de vloer helpt beschermen en waardoor de vloer na het leggen niet gestript of geseald hoeft te worden.
- Regelmatig schoonmaken met een pH-neutraal reinigingsmiddel, zoals Designflooring Routineschoonmaak, helpt om uw vloer mooi te houden.
- Na verloop van tijd kan de vloer door intensief loopverkeer dof worden. Om het uiterlijk en de duurzaamheid van uw vloer te herstellen, stript u de vloer met Designflooring Stripper, neemt u de vloer af met water, en sealt u de vloer met de sealer Designflooring Frisser.

Repareren

Designflooring LooseLay is niet alleen snel en eenvoudig te leggen, maar als u een beschadigde plank of tegel moet vervangen gaat dat net zo gemakkelijk.

Designflooring LooseLay

Designflooring

T: +44 (0)1386 820105

F: +44 (0)1386 761249

Designflooring GmbH

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

e: info@designflooring.com

Designflooring SAS

T : 01 57 32 39 13

F : 01 57 32 39 14

Designflooring Nederland

T: 020 200 8282

F: 020 200 8386

www.designflooring.com

Front cover image: LLP112 Hartford

Back cover image: LLP113 Cambridge

DFILLAYBROCHI | KDI585DFI 02/15

