

Dryback-Vinyl - 0,55 mm Nutzschicht

Format: 187 x 1175 mm

Karton: 3,955 m²

Palette: 60 Kartons - 237,3 m²



Nutzungsklassen



Privat - starke Nutzung



Gewerblich - sehr starke Nutzung



Industrie - starke Nutzung

Eigenschaft	Standard	Parameter	Klebstoff-Empfehlung
 Gesamtdicke	EN 428 ISO 24346	2,5 mm	 AF 2224 AF 155 AF 180 A2-Zahnleiste
 Nutzschicht	EN 429 ISO 24340	0,55 mm	
 Gesamtgewicht	EN 430 ISO 23997	4.551 g / m ²	 D 3307 D 3320 D 3330 D 3125
 Rutschfestigkeit	EN 13893	R10	
 Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl s1 auf Beton- und Holz	 ECO PRIM T PRO PLANIPATCH XTRA ULTRAPLAN BASIC XTRA ULTRABOND ECO VS60
 Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigung	
 Möbelfuß-Versuch	EN 424	keine Beschädigung	
 Trittschallverbesserung	EN 717-2	Δlw = 2db	
 Fußbodenheizung	/	geeignet - bis 27°C	
 Lichtehtheit	ISO 105-B02	≤ 6	
 Maßstabilität	EN 434 ISO 23999	≤ 0,10 %	
 Antistatik	EN 1815	≤ 2 kV auf Beton	
 Resteindruck	EN 433	≤ 0,05 mm	
 Chemische Beständigkeit	EN 423	Hohe Beständigkeit	
 Elektrische Ableitung	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ω	