

nora[®] 1-Komponenten-Fugenmasse

Zur farblich passenden Verfugung von nora[®] Kautschukbelägen.

- Lösemittelfrei
- Weichmacherfrei

Grundsätzlich müssen die Nähte von **norament**[®] und **noraplan**[®] Bodenbelägen nicht verfugt werden. **nora**[®] Bodenbeläge enthalten keine flüchtigen Weichmacher die auswandern können, so dass ein Schrumpfen der Beläge ausgeschlossen ist. Das Verfugen empfehlen wir aber bei folgenden Anwendungen:

- In Bereichen, die oft intensiv nass gereinigt werden.
- Bereiche mit besonderen Anforderungen, wenn mit Dispersionsklebstoff verklebt wurde.
- Verlegung von elektrostatisch ableitfähigen **noraplan**[®] ed Belägen.

Aufgrund der Vielfalt der Anforderungen und Vorschriften ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine Verfugung erforderlich ist. So kann beispielsweise bei Verklebung des Bodenbelages mit nicht wasserlöslichem PU-Kleber auf die Verfugung komplett verzichtet werden.

Bitte beachten Sie die **nora**[®] Verlegeempfehlungen.

Technische Daten:

Technische Information	Norm	Ergebnis (technische Daten: gemittelte Prüfwerte)
Basis		Elastischer Hybrid Polymer Dichtstoff
Verarbeitungstemperatur		+15°C bis +30°C, max. 75% rel. L.
Aushärtezeit		ca. 24 Stunden
Dichte (Masse)	DIN 53217	≈ 1,6 g/cm ³
Flexibilität		Elastisch
Dehnung (bei Raumtemperatur)	DIN 53504	60%
Bruchfestigkeit (bei Raumtemperatur)	DIN 53504	≈ 3,1 N/mm ²
Haftung zwischen Bodenbelag und Fugenmasse nach Aushärtung		3,0 N/mm der Belagdicke
Beständigkeit gegen Zigaretteglut	EN 1399	keine Verbrennungen
Härte	ISO 7619	≈ 75 Shore-A
Abriebfestigkeit bei 5 N Last	ISO 4649, Verfahren A	280 mm ³
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN 20 105-B02, Verfahren B, Prüfbedingungen 6.1 a)	Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach EN 20 105-A02
Dekontaminierung / Reinigungseigenschaften	DIN 25 415-1	Gut
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +70°C
Chemikalienwirkung	EN ISO 26 987	beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Toxizität		umweltverträglich, physiologisch sicher, toxikologisch unbedenklich, frei von Halogenen, Weichmachern (Phthalate) und Schwermetallen
Hervorragende Haftung an		Kautschuk, Holz, mineralischen Untergründen und unbehandeltem Metall (Stahl, Aluminium)

Produktionsbedingte Farbabweichungen, sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.

Lagerung: Ca. 12 Monate in der original ungeöffneten Verpackung. Frostfrei, kühl und trocken lagern.

Lieferform/-einheit: Kartuscheninhalt 300 ml / 10 fl. oz. (450 g). Ausreichend für 20 – 25 lfm Fugen.

Farben: Standardfarben gemäß dem aktuellen nora® Sortiment. Sonderfarben auf Anfrage.

Werkzeuge / Hilfsmittel: nora® Flüssigwachs (Material-Nr. 109914), Spezial-Fugenzieher (Material-Nr. 116950) und Glättspatel (Material-Nr. 97676) sind bei uns erhältlich. Reinigung der Werkzeuge mit Pinselreiniger.

Allgemein: Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall, besonders aber bei Einsatz in Kombination mit Fremdprodukten, ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verwendungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bitte beachten Sie die nora® Verlegeempfehlungen, das Sicherheitsdatenblatt sowie unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Produkt AUSSCHLIESSLICH für den professionellen Verarbeiter.

Made in Germany