

			CREATION 55			
			<i>[Insight]</i> CREATION 55	<i>[Insight]</i> CREATION 55 (3)	<i>[Insight Clic System]</i> CREATION 55 CLIC SYSTEM	<i>[Insight X'PRESS]</i> CREATION 55 X'PRESS
BESCHREIBUNG						
Gesamtdicke	EN 428	mm	2.50	2.50	5.00	4.00
Dicke der Nutzschicht	EN 429	mm	0.55	0.55	0.55	0.55
Poids / Weight / Flächengewicht / Gewicht / Peso / Peso / Peso	EN 430	g/m²	4410	3990	8260	7200
Format	EN 427	cm	45.7x91.4 / 61x61 / 30.5x61 / 18.4x137.1 / 18.4x121.9 / 15.2x91.4 / Mix : 15.2x91.4-22.8x91.4-7.6x91.4	15.24x91.44	17.6x100 / 36x69.6 / 20.4x123.9**	18.4x121.9 / 30.5x61
KLASSIFIKATION						
Produkt-Norm	-	-	EN 649	EN 649	EN 649	EN 649
Europäische Klassifizierung	EN 685	klasse	33 - 42	33 - 42	33 - 42	33 - 42
Brandverhalten	EN 13 501-1	klasse	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Rutschhemmung (1)	DIN 51 130	klasse	R9-R10-R11*	R9*	R9-R10*	R9-R10*
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN						
Verschleißverhalten	EN 660.2	mm³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Verschleißgruppe	EN 649	-	T	T	T	T
Bindemittelgehalt	ISO 10582	typ	I	I	I	I
Maßstabilität	EN 434	%	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
Resteindruck	EN 433	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4	4	5	5
Raumschall	NF S 31074	dB	76	76	77	74
Stuhlrollenbeanspruchung (Type W)	EN 425	-	OK	OK	OK	OK
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25	0.25
Lichtehtheit	EN 20 105 - B02	grad	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+	PUR+	PUR+	PUR+
Verhalten gegenüber Chemikalien (2)	EN 423	-	OK	OK	OK	OK
UMWELT / INNERRAUMLUFTQUALITÄT						
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/ m³	< 100	< 100	< 100	< 100
Zeugnis			-	Floorscore™	Floorscore™	-
CE KENNZEICHNUNG						
	EN 14041	-	  			
		-				

(1) Schiefe Ebene
(2)Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.
(3)Ranch – Cambridge – Brownie – Longboard

* verfügbar Q3 2015
** Detaillierte Rutschhemmung pro Farbe : siehe „Rutschhemmung Tabelle“