

Produkteigenschaften	
Format	1593 x 215 x 15 mm
Nutzschicht	≥ 3,6 mm
Verpackung	8 Elemente
Paket:	2,74 m ² / 25,98 Kg
Palette:	32 Pakete 87,679 m ² / 831,36 Kg
Garantie	25 Jahre
Hinweise	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten

Produktkennzeichnungen



Toleranzen (EN 13489)

Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %)	± 0,05 %
Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Querkrümmung über die Breite (≤ 0,1 %)	≤ 0,08 %
Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstauslieferung (5-9%)	6 – 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften

		Prüfnorm	Bewertung
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	0,1 m ² *K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Trittschall	ISO 717-2	12 db (auf Akustik-Protect 100)
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften

		Prüfnorm	Bewertung
	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	46 SRT (SRV nass)
			103 SRT (SRV trocken)
	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D _{fl} s1
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D _{fl} s1
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 4
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	n.n.
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 10

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Edition_DE_2014
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.03.2014

Freie Sortierung nach EN 13489	
Sortiment:	Fischgrät (französisch)
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle
Holzart:	Eiche
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-L-FGF-EI
	Version 1 2013
	N2
Sortierung:	Select
Gesunder Splint	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	nicht zulässig
Durchfalläste	nicht zulässig
Punktäste	zulässig: bis 5 mm
Kittstellen	zulässig: bis 5 mm
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig: gerade Fladerung
Gesunder Kern	-
Markstrahlen	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: einheitliche braune Farbe
Weißstreifigkeit	-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.	
Bemerkung	
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.	

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Edition_Anhang_DE_2014
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.03.2014	Seite 1 von 1