

Technische Daten		Vylon Plus neu
Belagsart	ISO 10581 - EN 649	homogener PVC-Bodenbelag klassisch gerichtete Dessinierung
CE Kennzeichnung		ja
Benutzungsintensität	ISO 10874 - EN 685	Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 43
Werksfinish		ja
Gesamtdicke	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	ca. 3,70 kg/m ²
Verschleißprüfung/Volumenverlust	EN 660: Teil 2	Gruppe M: ≤ 7,5 mm ³
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	ca. 0,04 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Dimensionsstabilität	ISO 23999 - EN 434	≤ 0,40 % bei Bahnen ≤ 0,25 % bei Fliesen
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	ca. + 4 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / DIN 52612	ca. 0,01 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse Bfl - s1 ≥ 8 kW/m ² bestanden
Schiffsbau	IMO FTPC Teil 5 und 2 IMO Res. A653	 0575
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 - EN 423	gute Beständigkeit
Beständigkeit gegenüber Pilz - und Bakterienwachstum	DIN EN 846-C	hemmt Pilz und Bakterienwachstum
Emissionsverhalten	AgBB - ISO 16000	<10µg/m ³ (TVOC nach 28 Tagen)
Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Farben		18
Lieferform	EN 426 Bahnen/Rolle EN 427 Fliesen / Karton	200 cm/ca. 20 lfd.m Art.Nr. 21000_ _ _ 61 x 61cm 16 Fliesen / Karton = 5,95 m ² Art.Nr. 21007_ _ _ 30 x 30 cm 50 Fliesen / Karton = 4,50 m ² Art.Nr. 21001_ _ _
<i>Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.</i>		

Stand: August 2013



*bitte beachten Sie die Tarkett Reinigungs- und Pflegehinweise



Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal
Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688
www.tarkett.de