

Glasgewebekleber

Produktbeschreibung:

Profilor 802 Glasgewebekleber ist ein ge-brauchsfertiger Dispersionskleber.

Anwendung:

Für innen. Zum Verkleben von Glasgewebe an tragfähigen Decken- und Wandflächen sowie Vliesstapeten.

Eigenschaften:

- hoch viskos
- ELF: emissionsarm, weichmacher- und lösemittelfrei
- leicht zu verarbeiten
- gebrauchsfertig
- sehr gute Nassklebkraft
- auch für Kleistergeräte geeignet
- geruchsarm
- umweltfreundlich
- CMC- und CMS-frei

Bindemittelbasis:

Acrylat-Dispersion

Nach Spez. Gewicht:

1,05 kg/l

PH-Wert:

8–9

Farbton:

Transparent

Packungsgröße:

16 kg

Geeignete Untergründe:

Die Untergründe müssen tragfähig, fest, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Die Untergründe, insbesondere Spachtelmassen und Putze auf Gipsbasis, müssen vollständig trocken sein (Merkblatt Nr. 2 „Ver-spachtelung von Gipsplatten“ Bundesverband der Gips- und Gipsplattenindustrie beachten). VOB, Teil C, DIN 18 363 und 18 366 und des BFS Merkblattes Nr. 16 sind zu beachten. Poröse und stark saugende Untergründe mit Profilor Hydrogrund grundieren.

Verarbeitung:

Profilor 802 Glasgewebekleber unverdünnt in Breiten von 2–3 Bahnen mit der Lamm-fellrolle gleichmäßig und satt auftragen. Die zugeschnittenen Bahnen in den Profilor 802 Glasgewebekleber auf Stoß einbetten und mit dem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. An Außenecken ist darauf zu achten, dass die Bahnen mindestens 10 cm herumgeführt werden, um einen einwandfreien Anschluss an die folgenden Bahnen sicherzustellen. Für die Verarbeitung mit dem Kleistergerät 10–15 % mit Wasser verdünnen.

Bitte beachten:

Eventuell austretenden Klebstoff im Nahtbereich sofort mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen.

Achtung:

Überstreichbare Wandbeläge dürfen erst nach vollständiger Trocknung überstrichen werden.

Technische Daten

Verbrauch:

Als Klebeauftrag 200–350 g/m² auf glatten Flächen. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Trocknung:

Bei ca. 20 °C und einer rel. Luftfeuchte von 50 % nach ca. 8–12 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Die Offenzeit liegt bei ca. 20 Minuten bei normaler Raumtemperatur.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Allgemeine Hinweise

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei. Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Zustand ca. 24 Monate.

Verarbeitungstemperatur:

Mindestens +5 °C für Luft und Untergrund, während der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei großer Hitze und Zugluft verarbeiten.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylat-Dispersion, Wasser, Additive, Füllstoffe, Stärkederivate, Konservierungsmittel

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eingtrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden.

AVV - Abfallschlüssel:

Nr. 080112.

GISCODE:

BSW 20

Gefahrenkennzeichnung:

Entfällt

Sicherheitsdatenblatt beachten!

