
# Profilor-SPC-Objekt-Fliese

## Technische Spezifikationen

| Prüfung | Prüfnorm | Eigenschaften |
|---|---|---|
| **Formaldehydemission** | EN 717-1 | E1 < 0,05 ppm |
| **Fleckenunempfindlichkeit der** | EN 438-2 | Gruppe 1+2: Grad 5 |
| **Nutzschicht** | | Gruppe 3: Grad 4 |
| **Lichtechtheit** | EN ISO 105-B02 | Blauwollskala, nicht schlechter als 6 |
| | EN ISO 105-A02 | Graumaßstab, nicht schlechter als 4 |
| **Brandverhalten** | EN 13501-1 | schwer entflammbar, mindestens $B_{fl}$-s1 |
| **Höhenunterschiede zwischen** | EN 17539 | Durchschnitt: ≤ 0,10 mm |
| **zusammengefügten Elementen** | | max: ≤ 0,15 mm |
| **Kantengeradheit** | EN 17539 | ≤ 0,3 mm/m |
| **Fugenöffnungen zwischen** | EN 17539 | Durchschnitt: ≤ 0,15 mm |
| **zusammengefügten Elementen** | | max: ≤ 0,20 mm |
| **Resteindruck** | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,1mm |
| **Mikrokratzbeständigkeit** | EN 16094 | ≤ MSR - A1 ; ≤ MSR - B1 |
| **Beständigkeit gegen Abrieb** | ISO 24338 | AC5, ≥ 6.000 Zyklen |
| **Beständigkeit gegen** | EN 13329, Anh. H | ≥ 1.800 mm |
| **Stoßbeanspruchung** | | |
| **Rutschhemmung** | EN 51130 | R9 (SUMT); R10 (WS) |
| **Gleitreibung** | EN 13893 | DS |
| **Dimensionsstabilität** | EN ISO 23999 | ≤ 0,15 % |
| **Dickenquellung** | ISO 24336 | ≤ 0,05 % |
| **Stuhlrollenfestigkeit** | ISO 4918 | 25.000 Zyklen |
| **Klassifizierung** | EN ISO 10874 | 34 |
| **Wärmedurchlasswiderstand** | EN 12667 | 0,0375 (m²K)/W |
| **Trittschallverbesserung** | EN ISO 10140-3 | Δ Lw = 19dB |




## Produkteigenschaften

- pflegeleicht & widerstandsfähig
- weitgehend zigarettenglutfest
- strapazierfähig & druckfest
- fleckenunempfindlich
- lichtunempfindlich und wirken auch nach Jahren noch brillant
- abriebbeständig
- schwer entflammbar
- gehkomfortabel
- für die Verlegung auf Fußbodenheizung bestens geeignet
- hauptsächlich aus natürlichen Rohstoffen gefertigt

## Besondere Eigenschaften

- Microfuge
- 100% recyclebar
- V-Fuge

## Produktdaten

**Stone**

| | |
|---|---|
| **Struktur** | Supermatt (MT)/ Highgloss (HG) |
| **Paneel** | 800 x 400 x 6 mm |
| **Karton** | 6 Paneele = 1,92 m² |
| **Palette** | 109,44 m² = 1100 kg |
| | 57 Kartons |

**Wood**

| | |
|---|---|
| **Struktur** | Wood-Struktur (WS) |
| **Paneel** | 1.500 x 200 x 6 mm |
| **Karton** | 6 Paneele = 1,80 m² |
| **Palette** | 108,00 m² = 1061 kg |
| | 60 Kartons |

**Herringbone**

| | |
|---|---|
| **Struktur** | Wood-Struktur (WS) |
| **Paneel** | 740 x 148 x 6 mm |
| **Karton** | 16 Paneele = 1,75 m² |
| **Palette** | 105,14 m² = 1.015 kg |
| | 60 Kartons A und B |