

TECHNISCHE DATEN

Primero dryback



PRODUKTDATEN		
Einstufung	EN ISO 10874	23 - 31
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,25 mm (89 mils)
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,3 mm (12 mils)
Oberflächenvergütung		Superguard®
Flächengewicht g/m²	EN ISO 23997	3.714
ABMESSUNG & VERPACKUNG		
Dielen	EN ISO 23342	16,3 x 98,8 cm
Fliesen A	EN ISO 23342	32,9 x 65,9 cm
Fliesen B	EN ISO 23342	49,3 x 49,3 cm
Ein Karton Dielen	24 St./Karton	3,87 m²/Karton
Ein Karton Fliesen A	18 St./Karton	3,90 m²/Karton
Ein Karton Fliesen B	16 St./Karton	3,89 m²/Karton
TEST RESULTS		
Inflammability	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance	EN 660-2	Class T
Squareness & straightness	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm (Fliesen B) ≤ 0,35 mm (Dielen & Fliesen A)
Slip resistance	EN 13893	DS
Slip restraint	DIN 51130	R10
Residual indentation	EN ISO 24343	≤ 0,10 mm
Furniture leg resistance	EN ISO 16581	Geeignet
Curling	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance	EN 1081	≤ 10⁹ Ohm
Dimensional stability	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25 % Durchschnittliche Maßdifferenz: ≤ 0,05 %
Heat insulation	EN 12524	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R	EN ISO 12664	0,01 m².K/W
Electrostatic performance	EN 1815	< 2 kV
Formaldehyde group	EN 717-1	E1
Acoustic insulation	EN 140-8	4 dB
Castor chair resistance	EN 425	Geeignet
Stain resistance	EN ISO 26987	Sehr gut
Light fastness	ISO 105-B02	≥ 6
Underfloor heating	EN 12524	Geeignet, max 27°C
Warranty (year)		20 Wohnbereich 10 Objektbereich

Primero click

PRODUKTDATEN		
Einstufung	EN ISO 10874	23 - 31
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm (180 mils)
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,3 mm (12 mils)
Oberflächenvergütung		Superguard®
Flächengewicht g/m²	EN ISO 23997	7.821
ABMESSUNG & VERPACKUNG		
Dielen	EN ISO 23342	19,1 x 131,6 cm
Fliesen	EN ISO 23342	32,4 x 65,5 cm
Ein Karton Dielen	7 St./Karton	1,76 m²/Karton
Ein Karton Fliesen	7 St./Karton	1,49 m²/Karton

Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.

Alle Muster sind nur Ausschnitte der jeweiligen Produkte und zeigen nur einen kleinen Teil des Dessins und der Farbe. Im Hinblick auf Farbdruck des fotografischen Bildern, ist es nur möglich eine vorläufige Darstellung der Farbe zu geben.

