iD Inspiration **55** -TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	*NORMEN*	**iD Inspiration 55**
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Bodenbelag
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
TECHNISCHE DATEN	*NORMEN*	**iD Inspiration 55**
Weichmacher	-	Phthalatfrei
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenbehandlung (PUR)	-	Ja - TopCleanXP™
Flächengewicht	EN ISO 23997	4.000 g/m²
Gefaste Kanten	-	Ja
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Abmessungen	EN ISO 24342 Planken	16,66 x 100 cm, 22 Planken/Kar = 3,67 m² 12,5 x 122 cm, 24 Planken/Kar = 3,66 m² 20 x 122 cm, 16 Planken/Kar = 3,66 m² 25 x 122 cm, 12 Planken/Kar = 3,66 m² 25 x 150 cm, 10 Planken/Kar = 3,75 m²
	Fliesen	25 x 50 cm, 30 Fliesen/Kar = 3,75 m² 50 x 50 cm, 15 Fliesen/Kar = 3,75 m² 50 x 100 cm, 7 Fliesen/Kar = 3,50m² 100 x 100 cm, 3 Fliesen/Kar = 3,00m²
LEISTUNGSMERKMALE	*NORMEN*	**iD Inspiration 55**
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	2 dB
Reduktion von Raumschall	NF EN ISO 31-074	Klasse C (Ln,e,w < 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand **Warmwasser Fußbodenheizung**	EN 12524	0,02 m² k/W Geeignet - max. 27 °C
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	nicht verändert (0)*
Rutschsicherheit	DIN 51130 EN 13893	R9 /R10 (je Oberflächenprägung) μ ≥ 0,30
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	<2 kV ≥ 10^9 Ohm
Haftreibung Nutzschicht	EN 431	≥ 50N / 50mm

** Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften.*
Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (08/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.
Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.

TARKETT SUSTAINABILITY TAG

100 % 32 % Recycelbar Recycling-Anteil

PHTHALAT FREI Technologie

<10µg/m³ Bestmögliche Innenraumluftqualität * TVOC NACH 28 TAGEN

X-treme Performance Top Clean xp PUR REINFORCED

LEBENSLANG EINPFLEGEFREI

GARANTEE 10 years

FEB Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e. V.

CE EN 14041:2004
iD Inspiration 55
0004-0038-DOP-2013-04
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett GmbH 54329 Konz - GERMANY

Gemäß europäischer Klassifizierung ISO 10874 - EN 685
0.55 mm
23 33 42