

Terrassendielen | Technische Daten

Massaranduba



gerillt/genutet

genutet/gerillt

Technische Daten

Botanische Bezeichnung	Manilkara bidentata
Europäische Kennz. gem. DIN 13556	MNXX
Stärke	25 mm
Breite	145 mm
Länge	2130/2450/2750/ 3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung	gerillt/genutet genutet/gerillt
Oberfläche	im Prinzip 3-seitig fehlerfrei
Qualität	PRIME mit max. 5 % Fehlern
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5 mm – Breite ca. +/- 1,0 mm
Herkunft	Südamerika aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2	I - II dauerhaft bis sehr dauerhaft
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 18 - 20
Gewicht	ca. 1150 kg/m ³
Verlegung	verschrauben auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben oder unsichtbare Befestigung mittels Spezialsystem
Empfehlung Unterkonstruktion	Aluminium, Angelim Pedra