

# Technische Daten für SPC Design Boden 6,5 mm

## technical data sheet for SPC Designer flooring 6,5 mm

	Holzdekor wood decor	Steindekor stone decor
<b>Format</b> dimension	175 x 1210 mm	305 x 610 mm
<b>Stärke</b> thickness	6,5 mm	
<b>Nutzschicht</b> top layer	0,5 mm	
<b>Paketinhalt</b> sqm per box	1,694 m <sup>2</sup>	1,4884 m <sup>2</sup>
<b>Anzahl pro Paket</b> number per box	8 Elemente	
<b>Menge pro Palette</b> amount per pallet	60 Pakete á 1,694 m <sup>2</sup> = 101,64 m <sup>2</sup>	66 Pakete á 1,4884 m <sup>2</sup> = 98,23 m <sup>2</sup>
<b>Lichtechtheit</b> colour fast	6 nach ISO 105-B02 6 according to ISO 105-B02	
<b>CE - Nummer</b> ce - code	0504-2017-1	
<b>Kanten</b> edging	gefast bevel	
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	ca. 10000 Gramm	
<b>Gewicht pro Paket</b> weight per box	ca. 16940 Gramm	ca. 14884 Gramm
<b>Rutschfestigkeit</b> slip resistance	DS nach EN 13893 DS according EN 13893	
<b>Belagsart nach EN 649</b> kind of flooring according to EN 649	Heterogene Kunststoffplanke PVC heterogeneous plastic plank PVC	
<b>Dimensionsstabilität</b> dimensional stability	0,05% quer nach EN 434 0,05% across according EN 434	
<b>Resteindruck nach DIN EN ISO 24343-1</b> residual indentation according DIN EN ISO 24343-1	0,07 mm	
<b>Trittschallverbesserung nach EN 140-8</b> impact sound improvement according EN 140-8	18 db durch 1,5 mm Trittschallkaschierung 18 db by 1,5 mm impact sound insulation	
<b>Verschleißverhalten</b> wearing quality	Gruppe T nach EN 660-2 group T according EN 660-2	
<b>Verbindung</b> connection	UNILIN-CLIC-Verbindung unilin click	
<b>Brandverhalten nach EN 13501-1</b> fire class according EN 13501-1	Bfl-S1	
<b>Stuhlrollenbeanspruchung nach EN 425</b> castor chair test according to EN 425	Typ W type w	
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	0,066 m <sup>2</sup> K/W	
<b>Reines Vinyl</b> pure vinyl	100%	
<b>Recyclingmaterial</b> recycled material	Nein no	
<b>Anzahl der Lagen</b> number of layers	5	
<b>Trägermaterial</b> base plate	Steinmehl stone powder	
<b>Weichmacherart</b> softener	DOTP (phthalatfrei) (phthalatfree)	
<b>Beanspruchungsklasse</b> grade level	33/42	