

Qualität: ARENA SL **Kollektion:** Projection
Warenbeschreibung: Getuftete 1/10" Schlinge, meliert, **Polnutzschicht:** 100% Polyamid
Beschichtung: CoaTEX Schwerbeschichtung, **Grundmaterial:** PES-Vlies
Bitumen- und PVC-frei

1658-CPD-1161
Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D – 31785 Hameln

EN 14041: 2004

EN 1307

CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT
CONTAMINANT-TESTED
MOQUETTES TESTES POUR LA QUALITE DE VOTRE ENVIRONNEMENT
TESTES SUR LA PRESENCE DE SUBSTANCES NOUVEAUX

24132
Schönebergstraße 2 D-32068 AACHEN
www.gut-nv.de

GETEST OF SCHADELIJKE STOFFEN
TAPJIT GETEST VOOR EEN BETER LEEFMILIEU

TUV NORD Systems
GmbH & Co. KG
Freiwillige Materialprüfung
Nach TUV NORD Standard

Für Allergiker geeignet
Teppichboden aus
allergenkontrolliertem
Material
SEGB-2010/97

Vorwerk & Co.
Teppichwerke
GmbH & Co. KG
D – 31785 Hameln

ABZ-Nr: Z-156.601-527
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

TEXTiles
VORWERK SL



Teilung / 10 cm	ca.	39,5	Poleinsatzgewicht g/m ²	ca.	690
Stichzahl / 10 cm	ca.	34	Grundmaterialgewicht g/m ²	ca.	100
Noppenzahl dm ²	ca.	1343	Gesamtgewicht g/m ²	ca.	3730
Poldicke mm	ca.	3,5	Beschichtungsgewicht g/m ²	ca.	2940
Gesamtdicke mm	ca.	7,5	Polnutzschichtgewicht g/m ²	ca.	460
			Polrohdichte g/cm ³	ca.	0,131

Stuhlrollenprüfung	DIN EN 985	r > 2,4							
Trittschallschutz	DIN EN ISO 717-2	Δ Lw	24 dB						
Schallabsorptionsgrad	DIN EN ISO 354	Hz	125	250	500	1.000	2.000	4.000	
	αw = 0,20	αs	0,01	0,03	0,07	0,32	0,27	0,39	
Wärmedurchlasswiderstand	DIN ISO 8302: 1991	1/λ =	< 0,17	m ² K/W					
	Für Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet.								
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	Bfl-S1 unverklebt oder verklebt							

max. Aufladung	DIN EN 1815 Bl. 2	< 2,0	KV	b. 25% rel. F.
Oberflächenwiderstand	DIN ISO/DIS 10965 Bl. 1 R _{OT}	< 10 ¹⁰	Ω	b. 25% rel. F.
Durchgangswiderstand	DIN ISO/DIS 10965 Bl. 1 R _{DT}	< 10 ¹⁰	Ω	b. 25% rel. F.
Wasserechtheit	DIN EN ISO 105-E 01 Farbveränderung			mind. Note 4
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B 02			mind. Note 5
Reibecktheit	DIN EN ISO 105-X 12			mind. Note 4

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine Rutschbremsende und haftende Dispersion für selbstliegende Textilbelagsfliesen. Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-teppich.de