

**Qualität:** **FRISEA**

**Kollektion:** **TEXtiles® SL**

**Warenbeschreibung:** Getufteter 5/64“ Velours, meliert  
**Beschichtung:** CoaTEX Schwerbeschichtung,  
 Bitumen- und PVC-frei


**Polnutzschicht:** 100% Polyamid  
**Grundmaterial:** PES-Vlies

**1658-CPD-1161**  
**Vorwerk & Co. Teppichwerke**  
**GmbH & Co. KG**  
 Kuhlmannstrasse 11  
 D – 31785 Hameln

**EN 14041: 2004**

**EN 1307**

**TEXtiles**  
**VORWERK SL**



Teilung / 10 cm	ca.	50	Poleinsatzgewicht g/m <sup>2</sup>	ca.	1000
Stichzahl / 10 cm	ca.	52	Grundmaterialgewicht g/m <sup>2</sup>	ca.	120
Noppenzahl dm <sup>2</sup>	ca.	2600	Gesamtgewicht g/m <sup>2</sup>	ca.	3740
Poldicke mm	ca.	5,0	Beschichtungsgewicht g/m <sup>2</sup>	ca.	2620
Gesamtdicke mm	ca.	8,5	Polnutzschichtgewicht g/m <sup>2</sup>	ca.	780
			Polrohndichte g/cm <sup>3</sup>	ca.	0,156

<b>Stuhlrollenprüfung</b>	<b>DIN EN 985</b>	<b>r &gt; 2,4</b>							
<b>Trittschallschutz</b>	<b>DIN EN ISO 717-2</b>	<b>Δ Lw</b>		<b>25 dB</b>					
<b>Schallabsorptionsgrad</b>	<b>DIN EN ISO 354</b>	<b>Hz</b>	125	250	500	1.000	2.000	4.000	
	<b>αw = 0,20</b>	<b>αs</b>	0,02	0,03	0,09	0,36	0,32	0,44	
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	<b>DIN ISO 8302: 1991</b>	<b>1/λ =</b>	<b>&lt; 0,17 m<sup>2</sup> K/W</b>						
			Für Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet.						
<b>Brandverhalten</b>	<b>DIN EN 13501-1</b>		<b>Bfl-S1</b> unverklebt oder verklebt						

<b>max. Aufladung</b>	DIN EN 1815 Bl. 2	< 2,0	KV	b. 25% rel. F.
<b>Oberflächenwiderstand</b>	DIN ISO/DIS 10965 Bl. 1 R <sub>OT</sub>	< 10 <sup>10</sup>	Ω	b. 25% rel. F.
<b>Durchgangswiderstand</b>	DIN ISO/DIS 10965 Bl. 1 R <sub>DT</sub>	< 10 <sup>10</sup>	Ω	b. 25% rel. F.
<b>Wasserechtheit</b>	DIN EN ISO 105-E 01 Farbveränderung			mind. Note 4
<b>Lichtechtheit</b>	DIN EN ISO 105-B 02			mind. Note 5
<b>Reibecktheit</b>	DIN EN ISO 105-X 12			mind. Note 4

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine Rutschbremsende und haftende Dispersion für selbstliegende Textilbelagsfliesen. Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter [www.vorwerk-teppich.de](http://www.vorwerk-teppich.de)