

Qualität:	SCANO - / design	Kollektion:	Projection
Warenbeschreibung:	Getuftete 1/10" Schlinge, uni oder bedruckt	Polnutschicht:	100% Polyamid
Beschichtung:	texback®contract	Grundmaterial:	PES-Vlies

CE

1658-CPD-1016

**Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D – 31785 Hameln**

EN 14041: 2004




EN 1307

CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT
CONTAMINANT-TESTED

GUT

24699

Schönebergstraße 2 D-32068 AACHEN
www.gut-w.de

GETEST OF SCHADELIJKE STOFFEN
TAPJIT GETEST VOOR EEN BETER LEEFMILIEU



Für Allergiker geeignet
Teppichboden aus
allergenkontrolliertem
Material
SEGB-2010/97

**Vorwerk & Co.
Teppichwerke
GmbH & Co. KG
D – 31785 Hameln**

ABZ-Nr: **Z-156.601-509**
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

TIFI



Teilung / 10 cm	ca.	39,5	Poleinsatzgewicht g/m ²	ca.	870
Stichzahl / 10 cm	ca.	54	Grundmaterialgewicht g/m ²	ca.	120
Noppenzahl dm ²	ca.	2133	Gesamtgewicht g/m ²	ca.	1750
Poldicke mm	ca.	3,3	Beschichtungsgewicht g/m ²	ca.	905
Gesamtdicke mm	ca.	5,7	Polnutschichtgewicht g/m ²	ca.	580
			Polrohdichte g/cm ³	ca.	0,176

Stuhlrollenprüfung	DIN EN 985	r ≥ 2,4							
Trittschallschutz	DIN EN ISO 717-2	Δ Lw		23 dB					
Schallabsorptionsgrad	DIN EN ISO 354	Hz	125	250	500	1.000	2.000	4.000	
	αw = 0,15	αs	0,01	0,02	0,05	0,13	0,32	0,57	
Wärmedurchlasswiderstand	DIN ISO 8302: 1991	1/λ =	< 0,17 m² K/W						
Brandverhalten	DIN EN 13501-1		Cfl –S1 verklebt						

max. Aufladung	DIN EN 1815 Bl. 2	< 2,0	KV	b. 25% rel. F.
Oberflächenwiderstand	DIN ISO/DIS 10965 Bl. 1 R _{OT}	< 10 ¹⁰	Ω	b. 25% rel. F.
Durchgangswiderstand	DIN ISO/DIS 10965 Bl. 1 R _{DT}	< 10 ¹⁰	Ω	b. 25% rel. F.
Wasserechtheit	DIN EN ISO 105-E 01 Farbveränderung			mind. Note 4
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B 02			mind. Note 5
Reibechtheit	DIN EN ISO 105-X 12			mind. Note 4

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung mit wärmealterungsbeständigen Dispersionsklebern geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine feste Verlegung (Verkleben mit Dispersionsklebern). Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-teppich.de