

# WICANDERS

## W-700

### Technische Information

**W-700: Lichtbeständiger Einkomponenten Wassersiegel auf Polyurethan-Acrylat-Basis für die Versiegelung von Korkbelägen.**

<b>Glanzgrad:</b>	farblos halbmatt ca. 20. Der Glanzgrad wird gemessen bei 60°. Er ist abhängig von der Schichtdicke und den Klimabedingungen (Temp., rel. LF) während der Trocknung. Die Werte sind lediglich orientierend.
<b>Gebindegröße:</b>	1 l, 5 l
<b>Giscode:</b>	W2 - Ersatzprodukt gem. TRGS 617
<b>Festkörper:</b>	43 ± 1%
<b>Viskosität DIN 4:</b>	23 ± 1s
<b>EU Grenzwert für das Produkt Kat. A/i:</b>	40g/l (2007/2010)

Dieses Produkt farblos enthält maximal 60g/l VOC

**Einsatzbereich:** Korkbeläge mit normaler bis starker Beanspruchung.

**Verarbeitungshinweise:** Kork erst nach genügendem Abbinden des Klebstoffes versiegeln (Herstellerangaben beachten). Material nicht auf den Boden vorlegen, Versiegelungseimer verwenden.

#### **Aufbauempfehlung für Korkbeläge:**

**Unbehandelter Naturkork:** W-700 in drei Anstrichen rollen. Nach dem ersten Auftrag Trocknung über Nacht (reduziert die Gefahr von Granulatquellungen). Zwischenschliff vor dem letzten Auftrag.

**Werkseitig vorbeschichteter Kork:** Angaben des Korklieferanten beachten. Bei Eignung zur Nachlackierung nach einem Zwischenschliff in ein bis zwei Aufträgen W-700 rollen.

**Renovierung / Nachlackierung alter Beschichtungen:** Grundreinigung mit WICANDERS POWER STRIP. Der Einsatz einer Einscheibenmaschine und PadScheiben grün / rot ist erforderlich. Rückstände von Pflegemitteln müssen vollständig entfernt sein; bereits geringe Rückstände stören die Haftung des Lackes. Nachwischen mit klarem Wasser. Nach Trocknung gründlicher Zwischenschliff. W-700 in ein bis zwei Anstrichen rollen.

**Auftragsgerät:** kurzflorige Lackwalze

**Materialverbrauch:** Jeder Walzauftrag 100 - 120 ml/m<sup>2</sup> (8 - 10 m<sup>2</sup>/l)

**Trocknungszeit:** Frühestens überlackierbar nach 4 bis 6 Stunden, vorsichtig begehbar nach 4 bis 6 Stunden, leichte Beanspruchung nach 24 Stunden, volle Belastbarkeit nach 5 Tagen.

**Zwischenschliff:** Innerhalb von 24 Stunden kann ohne, danach nur mit einem Zwischenschliff überlackiert werden. Mit einem Zwischenschliff vor dem letzten Anstrich wird eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt.

**Verdüner:** Der Lack ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

**Lagerung und Transport:** +5 bis +25°C, 12 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

Beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde.

Stand 06/2018