

Rigid-Klick-Vinyl mit integrierter Unterlage (Standarddielen, Fischgrättdielen und Fliesen)

Version: 04/2024

Rigid-Klick-Vinyl	Stückzahl	m ²	Bruttogewicht
1 Paket Zenn Standarddielen	8 Dielen	1,73 m ²	18,31 kg
1 Palette Zenn Standarddielen (inkl. Palette)	45 Pakete	78,04 m ²	844 kg
1 Paket Zenn Fliesenformat	4 Fliesen	1,67 m ²	17,78 kg
1 Palette Zenn Fliesenformat (inkl. Palette)	50 Pakete	83,61 m ²	909 kg
1 Paket Zenn Fischgrättdielen	30 Dielen	1,97 m ²	20,63 kg
1 Palette Zenn Fischgrättdielen (inkl. Palette)	40 Pakete	78,96 m ²	845 kg

Produktspezifikationen	Norm	Rigid-Klick-Vinyl zur schwimmenden Verlegung		
		Standarddielen	Fischgrättdielen	Fliese
Deckmaß		1219,2 mm × 177,8 mm (L × B)	609,6 mm × 107,95 mm (L × B)	914,4 mm × 457,2 mm (L × B)
integrierte Unterlage		1 mm	1 mm	1 mm
Gesamtdicke	EN ISO 24346	6 mm	6 mm	6 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Verbindungssystem		5G	5G	5G
Deckmaß	EN ISO 10874	23/33	23/33	23/33
Garantie für gewerbliche Bereiche		10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Garantie für Wohnbereiche		lebenslang	lebenslang	lebenslang

Prüfergebnisse

Fußbodenheizung		geeignet bis max. 27 °C; elektr. Fußbodenheizung: max. 60 W/m ²
Stuhlrollentest	EN ISO 4918	bestanden
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,030 m ² K/W
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3	19 dB
Maßhaltigkeit	EN ISO 23999	< 0,15 %: bestanden
Verbindungsfestigkeit	EN ISO 10582	> 1,5 kN/m: bestanden
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6

